



Fujian Anyuan (Antai) Kauçuk Teknolojisi Co, Ltd
Shenzhen Mingpai Technology Co, Ltd

Kauçuk Hızlandırıcı M80 Teknik Veri Sayfası(TDS)

Aktif içerik	MBT	Diğer bileşenler	kauçuk, yağ, vb
--------------	-----	------------------	-----------------

Ürün tanıtımı

M (MBT) doğal kauçuk, sentetik kauçuk ve geri dönüştürülmüş kauçuk için evrensel bir asidik hızlandırıcıdır.
Doğal kauçukta hızlı kürleşme oranına sahiptir ve plastikleştirici işlevi görür. Düşük kritik
Vulkanizasyon sıcaklığı kauçuk malzemenin kolayca kavrulmasına neden olabilir. Kullanılabilir
kloropren kauçuğunda vulkanizasyon geciktirici ajan olarak. Acı tat, genellikle gıdalla temas halinde kullanılmaz
kauçuk ürünleri esas olarak lastik, iç lastik, bant, ayakkabı ve diğer endüstriyel ürünlerin üretiminde kullanılır.
M80 çok iyi dağılılabirliğe sahiptir. Kullanım sırasında toz oluşmaz, otomatik tartıma uygundur.

Ürün indeksi

Öğeler	dış görünüş	yoğunluk	içerik	kül içeriği	Aylak
Birim	sarı sütunlu	g/cm ³	%	%	ML(1+4)50°C
Dizin	— —	1,20±0,03	80,0±0,5	≤5	≤50

Kullanım yöntemi

Bu ürün genellikle tiuram ile kombinasyon halinde kullanıldığında ana hızlandırıcı olarak kullanılabilir.
ditiyokarbamat ve guaiakol hızlandırıcıları, çinko oksit ile birleştirilmesi gerekir ve
Reaksiyon aktivitesini iyileştirmek için stearik asit
Kullanımı: Genel hızlandırıcı olarak kullanın, dahili karıştırmanın veya açık değirmenin ikinci aşamasına ekleyin.
Önerilen dozaj: 0,5phr-2,0phr, lütfen gerektiği gibi artırın veya azaltın

Paket özellikleri/raf ömrü

25kg/torba
Üretim tarihinden itibaren on iki ay. Depolamanın süresi dolmuşsa, yeniden incelendikten sonra hala kullanılabilir

Dikkat noktaları

1. Bu ürün yanıcıdır, ateşle temastan kaçın	Yanıcılık yanıcı
2. Erimesini ve bozulmasını önlemek için polar olmayan yağlardan uzak tutun.	
3. İyi havalandırılmış ve kuru bir yerde saklayın	

Firma Adı	Fujian Anyuan Kauçuk Teknolojisi Co, Ltd		
Adres	22, Jiulongshan Sanayi Bölgesi, Hanjiang Kasabası, Shishi Şehri, Fujian		
Telefon	0595-85151198	İnternet sitesi	www.fjayxj.com