



Fujian Anyuan (Antai) Kauçuk Teknolojisi Co, Ltd
Shenzhen Mingpai Technology Co, Ltd

Kauçuk Hızlandırıcı NS80 Teknik Veri Sayfası(TDS)

Aktif içerik	TBBS	Diğer bileşenler	kauçuk, yağ, vb
--------------	------	------------------	-----------------

Ürün tanıtımı

TBBS genellikle NR/BR/IR/SBR ve diğer sentetik yapıştırıcılar için efekt sonrası destekleyici olarak kullanılır.

Mükemmel yanma direnci ve kısa vulkanizasyon süresi ile çalışma sırasında yanma riski yoktur.

sıcaklık ve promosyon etkisi vulkanizasyon sıcaklığı aralığında önemlidir,

yüksek derecede reaksiyonla. NS'nin kauçuk malzemesinde hafif bir kirlilik vardır ve neredeyse hiç renk değişikliği yoktur.

Bu nedenle açık ve parlak renkler olmak üzere çeşitli kauçuk ürünlere uygulanabilmektedir.

NS80 çok iyi bir dağılılabirliğe sahiptir. Kullanım sırasında toz oluşmaz, otomatik tartıma uygundur.

Ürün indeksi

Öğeler	dış görünüş	yoğunluk	içerik	kül içeriği	Aylak
Birim	bej sütunlu	g/cm ³	%	%	ML(1+4)50°C
Dizin	— —	1,08±0,03	80,0±0,5	≤5	≤50

Kullanım yöntemi

Bu ürünün genellikle çinko oksit ve stearik asit varlığında kullanılması gerekir ve ayrıca tiram, ditiyokarbamat tuzları, amino asit hızlandırıcıları veya asidik maddelerle aktive edilebilir.

Genellikle ikinci destekleyici olarak kullanılır.

Kullanımı: Genel hızlandırıcı olarak kullanın, dahili karıştırmanın veya açık değirmenin ikinci aşamasına ekleyin.

Önerilen dozaj: 0,5phr-1,5phr, lütfen gerektiği gibi artırın veya azaltın

Paket özellikleri/raf ömrü

25kg/torba

Üretim tarihinden itibaren on iki ay. Depolamanın süresi dolmuşsa, yeniden incelendikten sonra hala kullanılabilir

Dikkat noktaları

1. Bu ürün yanıcıdır, ateşle temastan kaçın	Yanıcılık yanıcı
2. Erimesini ve bozulmasını önlemek için polar olmayan yağlardan uzak tutun.	
3. İyi havalandırılmış ve kuru bir yerde saklayın	

Firma Adı	Fujian Anyuan Kauçuk Teknolojisi Co, Ltd		
Adres	22, Jiulongshan Sanayi Bölgesi, Hanjiang Kasabası, Shishi Şehri, Fujian		
Telefon	0595-85151198	İnternet sitesi	www.fjayxj.co M